

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 18 日 (18.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/075694 A1

(51) 国際特許分類: C22C 38/00, 38/14, 38/58

[JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目
5 番 3 3 号 住友金属工業株式会社内 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008542

(74) 代理人: 上羽秀敏, 外(UEBA, Hidetoshi et al.); 〒
5300043 大阪府大阪市北区天満 2 丁目 2 番 1 号 角野
ビル 2 階 インテリクス国際特許事務所 Osaka (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 6 月 17 日 (17.06.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-028635 2004 年 2 月 4 日 (04.02.2004) JP

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住
友金属工業株式会社 (SUMITOMO METAL INDUS-
TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区
北浜 4 丁目 5 番 3 3 号 Osaka (JP).

(71) 出願人 (米国についてのみ): 榎田和代 (KUSHIDA,
Kazuyo) (発明者(死亡)の相続人) [JP/JP]; 〒6610013
兵庫県尼崎市栗山町一丁目 8 番 1 0 号 3 0 1 号室
Hyogo (JP).

(72) 発明者: 榎田隆弘 (死亡).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大村朋彦
(OMURA, Tomohiko) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪
市中央区北浜 4 丁目 5 番 3 3 号 住友金属工業株式
会社内 Osaka (JP). 沼田光裕 (NUMATA, Mitsuhiro)

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: STEEL PRODUCT FOR LINE PIPE EXCELLENT IN RESISTANCE TO HIC AND LINE PIPE PRODUCED BY
USING THE STEEL PRODUCT

(54) 発明の名称: 耐 H I C 性に優れたラインパイプ用鋼材及びその鋼材を用いて製造されるラインパイプ

(57) Abstract: A steel product for a line pipe, which has a chemical composition, in mass %, that C: 0.03 to 0.15 %, Si: 0.05 to 1.0
%, Mn: 0.5 to 1.8 %, P: 0.015 % or less, S: 0.004 % or less, O: 0.01 % or less, N: 0.007 % or less, Sol.Al: 0.01 to 0.1 %, Ti: 0.024 %
or less, Ca: 0.0003 to 0.02 %, and the balance: Fe and impurities, characterized in that TiN being present in the steel product as an
inclusion has a size of 30 μ m or less. The above steel product for a line pipe is so excellent in the resistance to HIC that it exhibits
a cracked area ratio of 3 % or less in a HIC test specified in the specification.

(57) 要約: 本発明によるラインパイプ用鋼材は、組成が質量%にて、C: 0.03~0.15%、Si: 0.05~
1.0%、Mn: 0.5~1.8%、P: 0.015%以下、S: 0.004%以下、O: 0.01%以下、N:
0.007%以下、Sol.Al: 0.01~0.1%、Ti: 0.024%以下、Ca: 0.0003~0.
02%を含有し、残部はFe及び不純物からなり、鋼中に介在物として存在するTiNの大きさが30 μ m以下で
ある。本発明によるラインパイプ用鋼材は、耐HIC性に優れ、割れ面積率を3%以内に抑えることができる。

WO 2005/075694 A1